



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ: Огнеупорные бетоны

МАРКА: ULCC-Ucast

НТД: ТУ 23.20.13-003-72675614-2014

Наименование показателя	ULCC-UCAST 75-1700	ULCC-UCAST 85-1750	ULCC-UCAST 90-1800	ULCC-UCAST 97-1800
Химический состав, %				
Al ₂ O ₃ , не менее	75	85	90	97
SiO ₂ , не менее	20	12	8	1
CaO, не более	1	1	1	1
Плотность бетона при 800°C, г/см ³	2,5-2,7	2,6-2,8	2,7-2,9	2,8-3,0
Прочность на сжатие через 3 суток, Н/мм ²	40	50	70	100
Прочность на сжатие после 800°C, Н/мм ²	60	80	110	150
Способ укладки	виброзаливка			
Max температура применения, °C	1700	1750	1800	>1800