



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ:

Огнеупорные смеси

МАРКА:

Корундовый бетон СКБ

НТД:

Техническое соглашение

Наименование показателя	СКБ-93	СКБ-97
Химический состав, %		
Al ₂ O ₃ , не менее	93	97
CaO, не менее	4,5	2,5
Fe ₂ O ₃ , не более	0,7	0,5
Прочность на сжатие в 3 сут., МПа, не менее		
после 100°С, не менее	50	30
после 1000°С, не менее	50	40
после 1400°С, не менее	50	60
Способ укладки	виброзаливка	
Температура применения, не более, °С	1650	1700