



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ: Огнеупорные смеси

МАРКА: СШВЦ / СМКРВЦ

НТД: ТУ 26.61.12-020-72675614-2016

Наименование показателя	СШВЦ-40	СМКРВЦ-45	СМКРВЦ-50	СМКРВЦ-58
Химический состав, %				
Al ₂ O ₃ , не менее	40	45	50	58
CaO, не более	5	5	5	5
Fe ₂ O ₃ , не более	3	3	4,5	4,5
Огнеупорность, °С, не ниже	1670	1710	1730	1730
Прочность на сжатие в 3 сут., МПа, не менее	12,5	12,5	12,5	15,0
Способ укладки	виброзаливка			
Температура применения, не более, °С	1350	1380	1400	1450