



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ: Огнезащита

МАРКА: Вермивол

НТД: ТУ 5767-005-21628872-2000

Наименование показателя	Требование к показателю
Насыпная плотность, кг/м³	450
Остаток на сите 2,5 мм по массе, %, не более	3,5
Массовая доля влаги, %, не более	1,8

Группа огнезащитной эффективности	Приведенная толщина металла										
	3,4	5	7	9	11	13	15	17	20	22	25
	Расход состава, кг/м²										
VI гр – 30 мин	3,5	3	2,4	2	1,7	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6	0,4
V гр – 45 мин	4,2	3,6	3	2,4	2	1,7	1,4	1,1	0,9	0,7	0,5
IV гр – 60 мин	5,1	4,3	3,6	3	2,4	2	1,7	1,4	1	0,9	0,6
III гр – 90 мин	7,5	6,3	5,2	4,3	3,6	3	2,4	2	1,5	1,3	0,9
II гр – 120 мин	9,6	8,2	6,7	5,6	4,6	3,8	3,2	2,6	2	1,6	1,2
I гр – 150 мин	12	10,2	8,4	6,9	5,7	4,8	3,9	3,3	2,4	2	1,5